

COSMOTHENE® F702-3

Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOTHENE® F702-3 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOTHENE® F702-3 include bags/liners and film.

Characteristics include:

Impact Resistant

Slip

Главная Информация			
Добавка	Средняя комбинация		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Низкая плотность		
	Средняя комбинация		
Используется	Сумки		
	Пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	13.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	550	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	200	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	108	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	120 to 140	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	130 to 150	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	140 to 160	°C	
Температура расплава	155 to 175	°C	
Температура матрицы	155 to 175	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

