

Alpha PVC GW 3025-VW1 NAT LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

Alpha PVC GW 3025-VW1 NAT LCF is a PVC product. It can be processed by extrusion and is available in North America or Europe. The main features are: flame retardant.

Главная Информация		
Характеристики	Огнестойкий	
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем	
Внешний вид	Натуральный цвет	
Метод обработки	Экструзия	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	154	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C
Зона цилиндра 3 темп.	166	°C
Зона цилиндра 4 темп.	171	°C
Зона цилиндра 5 темп.	171	°C
Температура адаптера	171	°C
Температура расплава	174 - 177	°C
Температура матрицы	171	°C

Инструкции по экструзии

Screw Design: Standard PVC Metering Screw 3:1 Compression Ratio
Note: At high screw RPM, it may be necessary to reduce barrel temperatures
At melt temperatures above 355 degrees F, porosity may occur

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat