

ELASTOSIL® R plus 4070/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Technical Textiles, Technical Textiles

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Используется	Тканевые покрытия
	Промышленное применение
	Инжекционный метод литья
Метод обработки	Покрытие
	Прессформа сжатия
	Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	62		DIN 53505
Прочность на растяжение	10.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	650	%	DIN 53504
Комплект сжатия	75	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	43.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	40	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

