

Globalene® 7633U

Polypropylene Impact Copolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

Описание материалов:

Globalene® 7633U is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Asia Pacific or North America for blow molding, injection molding, pipe extrusion, or sheet extrusion.

Important attributes of Globalene® 7633U are:

Impact Resistant

Copolymer

Good Processability

Heat Resistant

Typical applications include:

Automotive

Bottles

Containers

Furniture

Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация

Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Хорошая плавность Высокая ударопрочность Сополимер удара Ударопрочность при низкой температуре
Используется	Автомобильные Приложения Бутылки Ящики Мебель Трубопроводы Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Литье под давлением Экструзионная труба Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.896	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238

Формовочная усадка-Поток	1.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	70		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1080	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	590	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (-18°C)	1900	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	83	°C	ASTM D648
Drop Weight Impact Strength (-29°C)	32.5	J	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat