

Luran® S Q440

Acrylonitrile Styrene Acrylate

Styrolution

Описание материалов:

Luran S Q440 is a low gloss extrusion ASA grade with excellent weatherability. Q440 is especially suited for the building and construction market as a low gloss weatherable cap layer. It is provided with a base loading of TiO₂ to help in the coloring of the product with a color concentrate.

Главная Информация			
Добавка	Диоксид титана (TiO ₂)		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Низкий блеск		
Используется	Строительные материалы Применение конструкции		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1790	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	33.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1820	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	52.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	53	J/m	
23°C	96	J/m	
Ударное устройство для дротиков			ASTM D3763
Peak Force	10.0	J	
Total Energy	15.0	J	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	82.8	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	87.8	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	

Блестящий Гарднер (60°)

21

ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat