

## RTP 2799 S X 120826 A NATURAL

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

### Описание материалов:

Very low durometer compound.

| Главная Информация                                    |                          |                   |                 |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики  | Низкая Твердость         |                   |                 |
| Соответствие RoHS                                     | Контактный производитель |                   |                 |
| Метод обработки                                       | Литье под давлением      |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 0.880                    | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость   | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)                 | 15                       |                   | ASTM D2240      |
| Эластомеры  | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)    | 0.345                    | MPa               | ASTM D412       |
| Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break, 3.20 mm) | 3.03                     | MPa               | ASTM D412       |
| Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)         | 620                      | %                 | ASTM D412       |
| Tear Strength <sup>4</sup>                            | 12.3                     | kN/m              | ASTM D624       |
| Комплект сжатия <sup>5</sup>                          |                          |                   | ASTM D395B      |
| 23°C, 22 hr   | 19                       | %                 |                 |
| 70°C, 22 hr   | 32                       | %                 |                 |
| Инъекция  | Номинальное значение     | Единица измерения |                 |
| Температура сушки                                     | 65.6                     | °C                |                 |
| Время сушки   | 2.0                      | hr                |                 |
| Температура обработки (расплава)                      | 182 to 204               | °C                |                 |
| Температура формы                                     | 15.6 to 37.8             | °C                |                 |

| NOTE |                   |
|------|-------------------|
| 1.   | Die C, 510 mm/min |
| 2.   | Die C, 500 mm/min |
| 3.   | Die C, 500 mm/min |
| 4.   | Die C             |
| 5.   | Type 2            |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

