

ECOGRAN® PP 50/50

Polypropylene

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

ECOGRAN® PP 50/50 is a Polypropylene material. It is available in Europe for injection molding. Primary attribute of ECOGRAN® PP 50/50: Good Processability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960 to 1.04	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5 to 6.5	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Содержание золы	7.0 to 11	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1250 to 2050	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	12.0 to 22.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	8.0 to 12	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	700 to 1300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	20.0 to 30.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	2.2 to 4.2	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

