Escorene™ Ultra LD 755 Series

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 755.12 is a copolymer resin containing high vinyl acetate content, which is used for special composite granulation and hot melt adhesive.

Главная Информация			
Добавка	LD 755,12: стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	27.6	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	70		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	19		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Break)	4.83	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 800	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	18.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Ударное устройство для дротиков			ASTM D3763
-40°C	25.8	J	ASTM D3763
23°C	14.9	J	ASTM D3763
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat