

RTP 6091 B-60A NATURAL

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

Описание материалов:

PA-6 bondable - manufactured with Santoprene™ TPV technology

Главная Информация

Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
-------------------	----------------------------

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D792
--------------	-------	-------------------	-----------

Moisture Content		%	
------------------	--	---	--

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	65		ASTM D2240
---------------------------------------	----	--	------------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	2.34	MPa	ASTM D412
--	------	-----	-----------

Прочность на растяжение ² (Break, 3.20 mm)	3.10	MPa	ASTM D412
---	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении ³ (Break)	300	%	ASTM D412
---	-----	---	-----------

Tear Strength ⁴	17.5	kN/m	ASTM D624
----------------------------	------	------	-----------

Комплект сжатия ⁵			ASTM D395B
------------------------------	--	--	------------

70°C, 22 hr	41	%	ASTM D395B
-------------	----	---	------------

125°C, 22 hr	59	%	ASTM D395B
--------------	----	---	------------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки	82.2	°C
-------------------	------	----

Время сушки	4.0	hr
-------------	-----	----

Температура обработки (расплава)	263 - 282	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	35.0 - 71.1	°C
-------------------	-------------	----

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE

1.	Mouth die C, 510mm/min
----	------------------------

2.	C mold, 500 mm/min
----	--------------------

3.	Mouth die C, 500 mm/min
----	-------------------------

4.	C mould
----	---------

5.	Type 2
----	--------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

