

Nylene® 411 HS

Polyamide 66

Custom Resins Group

Описание материалов:

Toughened, heat-stabilized nylon 6/6

Exhibits an improved impact resistance and flexibility over unmodified nylons, especially at lower temperatures

Retains the excellent chemical and heat resistance typical of all nylon products

Suitable for applications such as clips, fasteners, safety restraint parts, and other parts with snap fit or clip features

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая ударопрочность Стабилизация тепла Модификация удара Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Крепежные детали		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	53.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	45	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2020	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	190	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	54.4	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	254	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

