

## SHIN-A SEV-3900M80

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

### Описание материалов:

Special Epoxу (Low Dk/Df)

Low CTE, Low Dk/Df

#### Главная Информация

Используется Клеи  
Печатные платы

| Физический       | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------------|----------------------|-------------------|
| Вязкость (25°C)  | < 1.00               | Pa·s              |
| Ероху Equivalent | 260 to 300           | g/eq              |
| N.V.             | 79.0 to 81.0         | wt%               |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

