

## Alpha PVC GW 3042 NATURAL LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

### Описание материалов:

A LEAD FREE, 90°C RATED, LOW TEMPERATURE, FLAME RETARDED CABLE JACKETING COMPOUND.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.51 to 1.55	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	93 to 99		
Shore A, 15 sec	87 to 93		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.610 mm	16.5	MPa	
1.91 mm	14.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	300	%	
Break, 0.610 mm	280	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>1</sup> (121°C, 168 hr)	0.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>2</sup> (121°C, 168 hr)	-14	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	40	%	ASTM D2863

## NOTE

1. Thickness: 24 mil
2. Thickness: 24 mil

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

