

TEKNIFLEX® PTA2200

PE/PCTFE Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

A pharmaceutical-grade PE/PCTFE flexible film, unconventionally bonded, is specially developed to contain demanding liquids. The film is a high barrier, transparent, radiation sterilization stable, non-yellowing, thermoformable and EP- and FDA-compliant film. The product contact layer is a polyethylene without additives for containers for parenteral and ophthalmic preparations, with a low extractables profile. PCTFE offers the high barrier to moisture and to aromatic and aliphatic hydrocarbon species and excipients.

Главная Информация		
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Ароматизатор и арома-барьер Хорошая гибкость Низкий уровень извлечения Влагозащитный барьер Радиационный стерилизуемый 	
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Контейнеры Фармацевтика Применение термоформования 	
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> DMF 1378 EP неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг 	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Пленка	
Метод обработки	Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.52	g/cm ³
Dimensional Stability ¹ (140°C)	-6.0 to 6.0	%
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ²	102	µm
Выход	5.81 to 7.10	m ² /kg
Ширина рулона ³	< 110.00	cm
Thermoforming Molding Temperature	105 to 120	°C
Прочность на растяжение-MD (Yield)	20.3	MPa
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.11	g/m ² /24 hr

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Haze	4.0	%

NOTE

- 30 minutes
- Thickness tolerance: $\pm 10\%$
- Roll width tolerance: ± 1.5 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

