

INEOS PP 200-CA25

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Benefits & Features

200-CA25 is a clarified random copolymer with a medium ethylene content and good flow primarily intended for injection moulding of clear articles. 200-CA25 has a property profile also suitable for injection stretch blow moulding (ISBM).

Clarified

Antistatic

Good flow

Applications

Transparent thin wall injection moulding

Caps and closures

Housewares

Clarified food containers

ISBM Bottles

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
	Осветитель		
Характеристики	Антистатический		
	Хороший поток		
	Высокая четкость		
	Случайный сополимер		
	Cri, idinibili conormilop		
Используется	Бутылки		
	Колпачки		
	Затворы		
	Пищевые контейнеры		
	Товары для дома		
	Тонкостенные детали		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133



Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C, Injection			
Molded)	28.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C, Injection			
Molded)	1100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
0°C, Injection Molded	2.8	kJ/m²	
23°C, Injection Molded	5.5	kJ/m²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa,			
Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	129	°C	ISO 306/A50
Пиковая температура кристаллизации			
(DSC)	119	°C	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze			ASTM D1003
1000 μm	15	%	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

