

## Huaxia Shenzhou PFA DS702

Perfluoroalkoxy

Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd.

### Описание материалов:

Mainly used for piping, pump, valve, tank lining, diaphragm, joint part, bearing, etc.

Главная Информация		
Используется	Подшипники Диафрагмы Вкладыши Трубопроводы Детали Насоса Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.10 to 2.16	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (372°C/5.0 kg)	0.80 to 2.0	g/10 min
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.10	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (23°C)	33.0 to 36.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	300	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Пиковая температура плавления	300 to 310	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	260	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat