

Sumitomo Epoxy E 7459A

Стекловолокно

Ероху; Epoxide

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

EM 7459A is a medium strength fiberglass reinforced epoxy molding compound, which features enhanced impact strength and toughness.

| Главная Информация | |
|-------------------------|------------------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно |
| Характеристики | Хорошая ударопрочность |
| | Хорошая прочность |
| Внешний вид | Зеленый |
| Формы | Хлопья |
| Метод обработки | Прессформа сжатия |
| | Литье из смолы |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.73 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Break, Compression Molded) | 115 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Strength (Break) | 145 | MPa | ASTM D790 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (Compression Molded) | 290 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

