

## Spartech Polycom SC1-3059

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Polycom

### Описание материалов:

Spartech Polycom SC1-3059 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. The application fields of Spartech Polycom SC1-3059 include industrial application, construction application and automobile industry.

Features include:

Impact modification

Impact resistance

Главная Информация	
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Модификация удара
	Глянцевый, средний
	Универсальный
	Средняя ударопрочность
Используется	Промышленное применение
	Область архитектурного применения
	Применение в автомобильной области
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2280	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	42.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	72.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	160	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	76.7	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки	87.8 - 93.3	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Задняя температура	188 - 199	°C
Средняя температура	210 - 221	°C
Передняя температура	221 - 232	°C
Температура сопла	232 - 260	°C
Температура обработки (расплава)	232 - 260	°C
Температура формы	48.9 - 71.1	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat