

TEKNIFLEX® PP300 WH

PP Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

Thermoformable, FDA-compliant, Halogen free Pharmaceutical-Grade PP-film.

Tekniflex® PP300 WH is an unconventionally extruded homo polypropylene sheet that is easier to thermoform than PP sheet made with conventional extrusion technology.

Главная Информация		
Характеристики	Без галогенов Гомополимер	
Используется	Фармацевтика Применение термоформования	
Рейтинг агентства	DMF 1378 EP неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Внешний вид	Белый	
Формы	Пленка Лист	
Метод обработки	Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.905	g/cm ³
Dimensional Stability ¹ (140°C)	< 1.5	%
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ²	300	µm
Выход	3.50 to 3.86	m ² /kg
Ширина рулона ³	< 125.00	cm
Thermoforming Molding Temperature	135 to 145	°C
Прочность на растяжение-MD (Yield)	40.0	MPa
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	< 500	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.84	g/m ² /24 hr
NOTE		

1.	30 minutes
2.	Thickness tolerance: $\pm 5\%$
3.	Roll width tolerance: ± 1.5 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

