

KARIPRENE BLACK -E 6048/ 1-TRE

Thermoplastic Elastomer

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

THERMOPLASTIC RUBBER COMPOUND RECOMMENDED FOR SOLES INJECTION.

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03 to 1.09	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Устойчивость к истиранию	< 300	mm ³	DIN 53516
Сопrotивление разрыву	> 15.0	kN/m	DIN 53507
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 15 sec	57 to 63		
Shore A, Injection Molded	70		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 2.94	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 320	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

