

## Forflex® 72100IA85

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Forflex®72100IA85 is a polyolefin thermoplastic elastomer (TPO (POE)) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is extrusion or injection molding. Forflex®The main characteristics of 72100IA85 are: compliance with REACH standards.

Главная Информация	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	90		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	5.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	19.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	850	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	72.0	kN/m	ASTM D624

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	170	°C
Средняя температура	190	°C
Передняя температура	200	°C
Температура сопла	210	°C
Температура формы	20.0 - 40.0	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	180	°C
Зона цилиндра 2 температура.	210	°C
Зона цилиндра 3 темп.	210	°C

Инструкции по экструзии	
Extrusion Head Temperature: 220°C	

NOTE	
1.	Mouth die c
2.	Mouth die c
3.	Mouth die c

4.

C mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

