

KPOL-HDPE HD K-I 3.0/950

High Density Polyethylene

KPOL Chem Co.

Описание материалов:

High Density Polyethylene Injection molding grade

Characteristics

The KPOL - HD K-I 3.0/950 ; Is a high-density polyethylene, developed for the injection molding with good tenacity and impact properties combined with a good stiffness.

They are tailored with narrow molecular weight distribution (MWD) result for good impact strength.

Applications

Crates, Pallets, Garbage bins, Industrial tubes, Fruit baskets, Caps and Closures and General purpose boxes.

The KPOL® resin meets the requirements of section 177.1520, paragraph C, from chapter 21 denominated "Olefin Polymers" from the Code of Federal Regulations of the FDA, to be utilized with direct food contact.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая ударопрочность		
	Высокая плотность		
	Высокая жесткость		
	Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Контейнеры		
	Ящики		
	Пищевые контейнеры		
	Поддоны		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c)		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	64		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D638

Флекторный модуль-Касательная	1.30	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	128	°C	ASTM D1525
Температура плавления	132	°C	DSC
Heat Deflection Temperature	76	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

