

Eleme NGL015FS

Linear Low Density Polyethylene

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

NGL015FS is a Butene Co-monomer based Linear Low Density Polyethylene Resin manufactured by IEPL using "SCLAIRTECH" solution polymerisation process of DU Pont, Canada (Now Nova Chemicals) offers narrow molecular weight distribution copolymer with slip & antiblock additive which has been specifically designed for the production of high strength blown film of various thickness for multilayer & liners application.

Главная Информация	
Добавка	Антикачающий агент Противоскользкий агент
Характеристики	Низкоскоростная затвердевающая точка Бутене комномер Высокая прочность Гладкость Сопротивление перфорации Устойчивость к царапинам Хорошая ударпрочность Хорошая прочность на разрыв Соответствие пищевого контакта Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Выдувная пленка Упаковка Пленка Подкладка Многослойная пленка Смешивание
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзионная пленка Выдувная пленка Созекструдированная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.919	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	12.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield	11.5	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	28.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	25.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	700	%	ASTM D882
TD: Fracture	800	%	ASTM D882
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Dart Impact	29.4	kN/m	ASTM D1709
Tear Strength			ASTM D1922
MD	23.5	kN/m	ASTM D1922
TD	72.6	kN/m	ASTM D1922

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

