

BUP 690

Thermoset Polyester

Bonyan Kala Chemie Company

Описание материалов:

Characteristics:

Moderate gel time

Low viscosity

Very good physical and mechanical properties after curing

Filler appropriate accountability

Applications:

Manufacturing of mastic

Manufacturing of adhesive stones

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость	
Используется	Клеи	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Формовочная усадка-Поток	< 1.4	%
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.30	%
Кислотная ценность	< 26.00	mg KOH/g
Цвет Gardner	Viridescent	
Heat Deflection Temperature	> 70	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость барколя	> 44	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 65.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 3.0	%
Flexural Strength	> 120	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Пиковая температура плавления	< 210	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	60 to 64	%
Вязкость (25°C)	0.30 to 0.45	Pa·s
Время отверждения	0.067 to 0.13	hr
Gel Time ¹	4.0 to 9.0	min

NOTE

1. Curing condition with 0.5% Co (1%) and 2% MEKP (50%)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

