

## SILVER® PC2340

Polycarbonate

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

### Описание материалов:

SILVER® Polycarbonate is applied to many fields, such as automobiles, office automation equipments, electronics, medical equipments and sports equipments. In addition, the custom-made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Flame Retardant PC

Characteristic:

super flame retardant 1.5mm V-O/2.0mm 5VA

Application:

radiator bracket, printer and manifold accessory, ammeter crust

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Принтер		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	59.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	130	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	2050	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup>	75.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь) (23°C)	75.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	140	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.50 mm	V-0		
2.00 mm	5VA		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	260 to 310	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		

---

3.	5.5 mm/min
4.	5.5 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

