

SILPURAN® 8020/40

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Gaskets, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Pharmaceuticals & Healthcare

Balloons, Pharmaceuticals & Healthcare

Seals (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Valves (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

| | |
|-------------------|--|
| Характеристики | Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару |
| Используется | Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика |
| Рейтинг агентства | ISO 10993 USP класс VI |
| Метод обработки | Прессформа сжатия Пресс-форма |

Uncured Properties

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

| Цвет | Clear/Transparent | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.12 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 40 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 11.5 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 830 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 25 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 38.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Восстановленная устойчивость | 55 | % | DIN 53512 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat