

Diofan® A 586

Polyvinylidene Chloride

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

DIOFAN®A 036 is a PVDC latex, suitable as a tough bottom layer, used under the coating of paper or thick cardboard, and then covered with an appropriate surface coating.

Главная Информация		
Характеристики	Низкий уровень Лос Влагостойкий Нетоксичный Огнестойкий Кислородный барьер	
Используется	Барьерные покрытия Нанесение покрытия Нетканое покрытие Тканевое покрытие Тканевое покрытие	
Рейтинг агентства	ЕС 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,170 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,180 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1200 Европа без 10/2011	
Внешний вид	Молочно-белый	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
РН	1.5	
Поверхностное натяжение-Тренд вспенивания	32	mN/m
Свойство формирования пленки-Температура формовки пленки	9	°C
Содержание твердых веществ	55	%
Плотность		
Coated film (dry)	1.650	g/cm ³
Coating ¹	1.270	g/cm ³
Тип эмульсии	anion	

Вязкость-Динамический(20 °C)	14	mPa·s
Срок годности (23 °C)	6	month
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения

DIOFAN® A 036 DIOFAN® A 050.
 DIOFAN® A 036 20110114 / 2011.
 AP 2004(1) (FDA) 21 CFR 175.320,176.170 176.180.
 -DIOFAN® A 036 FDA 21 CFR 175.320,176.170 176.180.
 DIOFAN® A 036 (EC) 1907 / 2006 12018 (REACH).
 SolVin
 ISO :
 Tavaux DIOFAN (PVDC) ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 OHSAS18001:007.

NOTE

- Coating on BOPP; Coating weight:
 2.7g/m; Auxiliary package: 20 g/kg
 wax 3 g/kg silicon

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
 Мобильный телефон: +86-13424755533
 Email: sales@su-jiao.com
 Адрес: Господин Чжао
 Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

