

QR Resin QR-1310IM-GF10

10% стекловолокно

Polycarbonate + Polyester

QTR, Inc.

Описание материалов:

Available with UV (V) or Release (R).

Flame Packages Available (0.0625 in min. thickness): 94V-2, 94V-0, 94-5VA

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 10% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Ковкий материал | | |
| | Модификация удара | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| | Доступные цвета | | |
| | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm) | 0.80 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 60.7 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2690 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 94.5 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -29°C | 110 | J/m | |
| 23°C | 160 | J/m | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 171 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 116 | °C | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 104 | °C | |
| Время сушки | 4.0 to 8.0 | hr | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| Время сушки, максимум | 8.0 | hr |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.020 | % |
| Задняя температура | 243 to 266 | °C |
| Средняя температура | 249 to 277 | °C |
| Передняя температура | 254 to 282 | °C |
| Температура сопла | 246 to 277 | °C |
| Температура обработки (расплава) | 266 to 277 | °C |
| Температура формы | 65.6 to 93.3 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

