

Generic PPE+PS - Mineral

Минеральный

Polyphenylene Ether + PS

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPE+PS - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	2300 - 5780	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	82.2 - 126	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 - 108	°C	
Время сушки	3.5 - 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	250 - 304	°C	
Температура формы	90.0 - 90.6	°C	

Инструкции по впрыску
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPE+PS - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

