

Greene FKM 926

Fluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Greene FKM 926 is a Fluoroelastomer product. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.84	g/cm ³	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	15.2	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	18.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	120	%	ASTM D412
Комплект сжатия ¹			ASTM D395
21°C, 70 hr	15	%	
175°C, 70 hr	20	%	
175°C, 166 hr	28	%	
200°C, 22 hr	22	%	
200°C, 70 hr	30	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 70 hr)	-3.6	%	ASTM D573
Изменение максимального удлинения в воздухе (100°C, 70 hr)	13	%	ASTM D573
Изменение твердости дюрометра в воздухе (100°C, 70 hr)	-3.0		ASTM D573
Изменение прочности на растяжение			ASTM D471
149°C, 70 hr, in Compressor Oil	-3.5	%	
149°C, 70 hr, in Diesel Fuel	-64	%	
Изменение максимального удлинения			ASTM D471
149°C, 70 hr, in Compressor Oil	13	%	
149°C, 70 hr, in Diesel Fuel	-62	%	
Изменение твердости дюрометра			ASTM D471
149°C, 70 hr, in Compressor Oil	-3.0		
149°C, 70 hr, in Diesel Fuel	-6.0		

Изменение объема			ASTM D471
149°C, 70 hr, in Compressor Oil	2.3	%	
149°C, 70 hr, in Diesel Fuel	9.0	%	
149°C, 70 hr, in Oil ²	0.50	%	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Резиновая классификация	FKM		ASTM D1418
Защитный чехол для мобильного телефона 10/50	-15	°C	ASTM D1329

NOTE

- 25% Deflection
- in Amoco 680 Industrial Oil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

