

Axiall PVC 9175 Amber 12

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9175 Amber 12 is used for injection blow molding packages in cosmetic and toiletry applications such as hair dyes and shampoos. It is a precolored amber compound.

Главная Информация			
Используется	Косметическая упаковка		
Внешний вид	Янтарь		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	49.6	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	27	J/m	ASTM D256
6.35 mm	16	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	116	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ASTM D648

Дополнительная информация			
Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 900 m-gStability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 60 min			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

