

## AURAPENE PPTF40 Black

40% тальк

Compounded Polypropylene

Aurora Manufacturing Ltd

### Описание материалов:

PPTF40BK is a general purpose 40% talc filled polypropylene compound with good UV performance, manufactured from recycled polymer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 40% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Общее назначение Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	< 12	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.50 to 1.5	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	3500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 5.2	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/B
Зубчатый изод ударная прочность	> 3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 100	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения <sup>1</sup>	< 100	mm/min	ISO 3795
Огнестойкость	НВ		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 to 90.0	°C	
Задняя температура	195 to 280	°C	
Средняя температура	195 to 280	°C	
Передняя температура	195 to 280	°C	
Температура формы	20.0 to 70.0	°C	
NOTE			

1.

FMVSS 302

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat