

ASI POLYPROPYLENE 1259

Polypropylene Impact Copolymer

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

PP 1259 is a medium impact polypropylene with easier molding characteristics for thinner parts and longer flow distances. Lower molding pressures and heats often reduce warpage and mold cycles. Approved for automotive use.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий уровень защиты</p> <p>Сополимер удара</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Цикл быстрого формования</p> <p>Средняя ударопрочность</p>		
Используется	Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (24 hr)	0.030	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	75		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флексорный модуль	1140	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	130	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	1600	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	90.6	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	57.2	°C	ASTM D648
Температура плавления ²	166	°C	Internal method
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	
Скорость горения	36	mm/min	

NOTE

- | | |
|----|--------------|
| 1. | 51 mm/min |
| 2. | Fisher Johns |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

