

Abstron SE32 FR IS15061

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Bhansali Engineering Polymers Limited

Описание материалов:

Abstron SE32 FR IS15061 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It is available in the Asia-Pacific region.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.40 - 0.60	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	37.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ² (6.40 mm, Injection Molded)	1770	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³ (Yield, mm, injection molding)	58.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.20mm, injection molding	290	J/m	ASTM D256
23°C, 6.40mm, injection molding	250	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке ⁴ (1.8 MPa, Annealed, 6.40 mm, Injection Molded)	92.0	°C	ASTM D648A
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения			IS 15061
2.00 mm	< 100	mm/min	IS 15061
3.20 mm	< 100	mm/min	IS 15061
Огнестойкость (2.0 mm)	HB		IS 15061
NOTE			
1.	Type 1, 5.0 mm/min		

- | | |
|----|---------------------------|
| 2. | 5.0 mm/min |
| 3. | 5.0 mm/min |
| 4. | Annealed at 95°C for 2 hr |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

