

Geon™ Vinyl Flexible R343AE

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R343AE is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion, injection molding, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Construction Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Flame Retardant

UV Stabilized

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Добавка | Биоцид UV Stabilizer |
| Характеристики | Огнестойкий Маслостойкий УФ-поглощение |
| Используется | Напольное покрытие Профили |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.35 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 67 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Break) | 17.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 400 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -35.0 | °C | ASTM D746 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 188 to 199 | °C | |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|----------------------|------------|----|
| Температура расплава | 171 to 179 | °C |
|----------------------|------------|----|

NOTE

1. Type IV, 510 mm/min
2. Type IV, 510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat