

Devcon Epoxy Coat™ 7000 AR

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

An acid-resistant, room-temperature cured, 100% solids, epoxy coating

Intended Use:

Ideal coating for chemical storage tanks, dike walls, and containment areas where chemical resistance to acids are needed.

Product Features:

High build (8-10 mils)

Superior resistance to concentrated acids (including 98% sulfuric)

Applies with brush or roller

Excellent adhesion to concrete surfaces

Novolac resin

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Стойкость к кислоте		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	93	°C	
Wet	54	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 1.7		
Component a	Mixing ratio by capacity: 1.5 Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	36	min	
Терморегулирующая вязкость	3600	cP	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	24	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

