

## Sofprene T® 540200A75

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Sofprene T® 540200A75 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Sofprene T® 540200A75: REACH Compliant.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	76		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	12	%	ASTM D412
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	2.60	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	4.80	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	590	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	29.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	160	°C	
Средняя температура	170	°C	
Передняя температура	180	°C	
Температура сопла	185	°C	
Температура формы	20.0 to 40.0	°C	
NOTE			
1.	Die C		
2.	Die C		
3.	Die C		
4.	Die C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

