

ALTECH® PA66 A 1000/510 IM

Polyamide 66

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALTECH® PA66 A 1000/510 IM is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Heat Stabilizer

Impact Modified

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Стабилизатор тепла Модификатор удара | | |
| Характеристики | Стабилизация тепла Модификация удара | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.10 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2 |
| Yield | 60.0 | MPa | |
| Break | 45.0 | MPa | |
| Растяжимое напряжение | | | ISO 527-2 |
| Yield | 4.6 | % | |
| Break | 24 | % | |
| Флекторный модуль | 2270 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 16 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength | No Break | | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 66.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 227 | °C | ISO 306/B50 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| Температура сушки-Осушитель сушилка | 80.0 | °C |
| Время сушки-Осушитель сушилка | 2.0 to 12 | hr |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.15 | % |
| Температура обработки (расплава) | 270 to 290 | °C |
| Температура формы | 40.0 to 80.0 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

