

Manner Flexible PVC X3735 BLK580

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Non-Lead Heat Stabilized flame retardant 125°C Tubing Extrusion Compound. Applications; Designed to meet Ford Global Spec ES-2U5A-1A263-AA Type C. This compound is RoHS compliant.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий Стабилизатор тепла		
Характеристики	Огнестойкий Стабилизация тепла Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Автомобильные Приложения Трубка		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 to 1.29	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78 to 84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	20.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	400	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ³			UL 1581
140°C, 400 hr	7.0	%	
150°C, 240 hr	2.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁴			UL 1581
140°C, 400 hr	-3.0	%	
150°C, 240 hr	-4.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-48.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Соппротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	170 to 190	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	170 to 190	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	170 to 190	°C	

NOTE

1. Unaged Dumbbells: .03 inch
2. Unaged Dumbbells: .03 inch
3. Air Retention: .03 inch
4. Air Retention: .03 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

