

ADDINYL B2 I

Polyamide 6

ADDIPLAST

Описание материалов:

ADDINYL B2 I is a polyamide 6 (nylon 6) material. This product is available in Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

The main features of ADDINYL B2 I are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Halogen-free

Главная Информация				
Добавка		Огнестойкий		
Характеристики		Без галогенов		
		Огнестойкий		
Формы		Частицы		
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	--	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82	71		ISO 868
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	50.0	40.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	15	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	3300	1900	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	2.5	7.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact	3.0	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	70.0	--	°C	ISO 75-2/af
Температура плавления (DSC)	220	--	°C	ISO 3146
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	--	1.0E+12	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	--	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Comparative Tracking Index (Solution A)	600	--	V	IEC 60112

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	V-0	--		UL 94
Температура зажигания провода свечения	960	--	°C	IEC 60695-2-13
Индекс кислорода	37	--	%	ISO 4589-2

Дополнительная информация

□□
Comp Track Index (Solution A), ISO 60112: >600 VSpecimen Conditioning (dry): just after moulding

□□□□
Specimen Conditioning (wet): Conditioned according to ISO 291 and ISO 1110

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat