

ExxonMobil™ LLDPE LL 8555 Series

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 8555 is a linear low density ethane copolymer with excellent processability, good size control, whiteness and low warpage. The resin can be ideally used for applications that require excellent surface appearance and excellent balance between environmental stress cracking resistance, toughness and hardness.

Главная Информация	
UL YellowCard	E117534-220066
Добавка	Совет: Долгосрочный UV-8 стабилизатор LL 8555,25: Долгосрочный стабилизатор UV-8

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.8	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию			ASTM D1693A
10% Igepal, F50	51.0	hr	ASTM D1693A
100% Igepal, F50	> 1000	hr	ASTM D1693A

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	15.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	572	MPa	ASTM D790B

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength			ARM
-40°C, 3.18 mm	80	J	ARM
-40°C, 6.35 mm	203	J	ARM

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	52.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	36.0	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	126	°C	ASTM D3418

Дополнительная информация
<p>1- 00 ESCR 0000000000,00000000 3 mm 00000 00,000000000.</p> <p>00000 50 mm/min 00000000.00000000000000 000000000.</p> <p>0000000000000000000000.</p>

Юридическое заявление
000000000000(00:FDA,EU,HPFB),0000000000000000.000000000000,000000000000

NOTE

- | | |
|----|-----------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

