

VYLOPET® EMC130-20

Polycarbonate + PBT

TOYOBO America, Inc.

Описание материалов:

VYLOPET®EMC130-20 is a polycarbonate polybutene terephthalate (PC PBT) product. It is available in North America. The main characteristics are: flame retardant/rated flame.

Главная Информация			
UL YellowCard	E51743-242557		
Характеристики	Дуговое сопротивление		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.91	g/cm ³	ASTM D792
	0.80		
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	0.20	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.050	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	110	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	13000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	150	MPa	ASTM D790
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, CS-17 Wheel)	38.0	mg	ASTM D1044
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	63	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	240	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	225	°C	ASTM D648
Температура плавления	255	°C	DSC
CLTE-Поток	2.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
RTI Elec	130	°C	UL 746
RTI Imp	130	°C	UL 746
RTI Str	130	°C	UL 746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+18	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	24	kV/mm	ASTM D149
Дуговое сопротивление	181	sec	ASTM D495

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.787 mm)	V-0		UL 94

Дополнительная информация

Ball Pressure Temperature, UL746, Method B: 225 °CComparative Tracking Index, IEC Pub1.112: Class 2

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	250 - 260	°C
Температура формы	90.0 - 120	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat