

YUNGSOX® PP 3554

Polypropylene Impact Copolymer

Formosa Polypropylene

Описание материалов:

YUNGSOX® PP 3554 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of YUNGSOX® PP 3554 are:

Copolymer

High Flow

Impact Resistant

Typical applications include:

Containers

Appliances

Automotive

Engineering/Industrial Parts

Food Contact Applications

Главная Информация

і лавная информация				
Характеристики	Высокий поток			
	Сополимер удара			
	Средняя ударопрочность			
Используется	Приборы			
	Автомобильные Приложения			
	Контейнеры			
	Тонкостенные детали			
	Ящик для инструментов/тоут			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177			
Формы	Гранулы			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.900	g/cm³	ISO 1183	
Массовый расход расплава (MFR)				
(230°C/2.16 kg)	55	g/10 min	ISO 1133	
	104-17	%		
Формовочная усадка	1.3 to 1.7	70	Internal Method	
Формовочная усадка Твердость	Номинальное значение	% Единица измерения	Internal Method Метод испытания	
• •				
Твердость	Номинальное значение		Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	Номинальное значение 95	Единица измерения	Метод испытания ISO 2039-2	
Твердость Роквелла (R-Scale) Механические	Номинальное значение 95 Номинальное значение	Единица измерения Единица измерения	Метод испытания ISO 2039-2 Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale) Механические Tensile Stress (Yield)	Номинальное значение 95 Номинальное значение 24.5	Единица измерения Единица измерения MPa	Метод испытания ISO 2039-2 Метод испытания ISO 527-2	



Зубчатый изод Impact	ISO 180		
-20°C	25	J/m	
23°C	78	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Тепловой Heat Deflection Temperature (1.8 MPa,	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	Номинальное значение	Единица измерения °C	Метод испытания ISO 75-2/A

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

