

Ablebond 84-3

Эпоху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEBOND® 84-3 adhesive is designed for die attach applications. This adhesive is ideal for application by automatic dispensing, screen printing or hand.

Главная Информация		
Характеристики	Электрически изолирующий	
Используется	Клеи Трафаретная печать	
Внешний вид	Синий	
Формы	Паста	
Физический	Номинальное значение	
РН	5.5	
Вязкость брукфилда-CP51 ¹ (25°C)	50.0	Pa·s
Ионический хлорид	6	ppm
Ионный калий	11	ppm
Ионный натрий	2	ppm
Ножница на коленях (25°C)	18.6	MPa
Прочность сдвига-Die (Au) ² (25°C)	193	N
Проводимость водного экстракта	15.0	µS/cm
Weight Loss on Heating (300°C)	0.17	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	85.0	°C
CLTE-Поток		
< 85°C	4.0E-5	cm/cm/°C
> 85°C	1.0E-4	cm/cm/°C
Теплопроводность (121°C)	0.80	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопrotивление громкости	3.5E+13	ohms-cm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка (25°C)	20000	min
Срок годности (-40°C)	52	wk
Время доставки		
125°C	2.0	hr
150°C	1.0	hr

NOTE

- | | |
|----|-----------------|
| 1. | Speed 5 rpm |
| 2. | 2 X 2 mm Au die |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

