

Lucky Enpla LMA1000

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucky Enpla Co LTD

Описание материалов:

Lucky Enpla LMA1000 is a polymethyl methacrylate-acrylic acid product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. Lucky Enpla LMA1000 applications include electrical/electronic applications, housing, automotive industries and lighting equipment.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Применение освещения		
	Электрическое/электронное применение		
	Применение в автомобильной области		
	Чехол		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	2.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	72.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ²	3040	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	108	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (6.35 mm)	20	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C	
Время сушки	2.0 - 3.0	hr	
Задняя температура	210 - 230	°C	
Средняя температура	210 - 230	°C	
Передняя температура	220 - 240	°C	
Температура сопла	220 - 240	°C	
Температура формы	60.0 - 80.0	°C	
Back Pressure	1.96 - 3.92	MPa	
Screw Speed	60 - 80	rpm	

Инструкции по впрыску

Resin Temperature: 220-240°C Injection Pressure (1st Pressure): 700-1200 kg/cm² Injection Pressure (2nd Pressure): 400-800 kg/cm²

NOTE

- | | |
|----|-----------|
| 1. | 30 mm/min |
| 2. | 30 mm/min |
| 3. | 30 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

