

LNP™ COLORCOMP™ JX91550 compound

Polyethersulfone

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP COLORCOMP* JX91550 is a compound based on Polyethersulfone resin containing Unfilled Custom Color.

Also known as: LNP* COLORCOMP* Compound PDX-J-91550

Product reorder name: JX91550

Главная Информация			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow: 24 hours	0.60 - 0.80	%	ASTM D955
Transverse flow: 24 hours	0.70 - 0.90	%	ASTM D955
Vertical flow direction: 24 hours	0.70 - 0.90	%	ISO 294-4
Flow direction: 24 hours	0.60 - 0.80	%	ISO 294-4
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.77	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- 1	2940	MPa	ASTM D638
--	2830	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield	77.4	MPa	ASTM D638
Yield	78.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	58.4	MPa	ASTM D638
Fracture	53.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Yield	5.6	%	ASTM D638
Yield	6.2	%	ISO 527-2
Fracture	14	%	ASTM D638
Fracture	23	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	2900	MPa	ASTM D790
--	2930	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	123	MPa	ASTM D790
--	118	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	53	J/m	ASTM D256
23°C ²	4.3	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D4812, ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Energy at Peak Load	19.2	J	ASTM D3763
--	32.4	J	ISO 6603-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 МПа, unannealed, 3.20mm	177	°C	ASTM D648
1.8 МПа, unannealed, 64.0mm span ³	188	°C	ISO 75-2/Af
Линейный коэффициент теплового расширения			
Flow: -40 to 40°C	5.1E-5	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
Lateral: -40 to 40°C	5.1E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -40 to 40°C	5.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	121 - 149	°C
Время сушки	4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%
Задняя температура	343 - 354	°C
Средняя температура	360 - 371	°C
Передняя температура	371 - 382	°C
Температура обработки (расплава)	354 - 371	°C
Температура формы	138 - 149	°C
Back Pressure	0.344 - 0.689	MPa
Screw Speed	60 - 100	rpm

NOTE

1. 50 mm/min
2. 80*10*4
3. 80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

