

Leona™ 1300G

Стекловолокно

Polyamide 66

Asahi Kasei Chemicals Corporation

Описание материалов:

Leona™ 1300G is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Leona™ 1300G include automotive, electrical/electronic applications and engineering/industrial parts.

Characteristics include:

Flame Rated

Creep Resistant

Fatigue Resistant

High Stiffness

High Strength

Главная Информация	
UL YellowCard	E48285-240880
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Устойчивость к усталости
	Хорошее сопротивление ползучести
	Высокая жесткость
	Высокая прочность
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Электрическое/электронное применение
	Детали конструкции

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	--	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка				Internal Method
Across Flow	0.90	--	%	
Flow	0.40	--	%	
Поглощение воды				
Saturation, 23°C	--	1.7	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	--	1.7	%	ISO 62
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла				ASTM D785, ISO 2039-2
M-Scale	96	75		
R-Scale	120	112		

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	10000	8000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress				
Break, 23°C	190	135	MPa	ISO 527-2
--	186	132	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении				
Break	3.0	5.0	%	ASTM D638
Break, 23°C	3.0	5.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль				
--	9300	6300	MPa	ASTM D790
23°C	9000	6800	MPa	ISO 178
Flexural Strength				
--	289	216	MPa	ASTM D790
23°C	275	202	MPa	ISO 178
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles)	--	15.0	mg	ASTM D1044
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	11	16	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	72	83	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact	130	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				
0.45 MPa, Unannealed	260	--	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	265	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	250	--	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
CLTE-Поток	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
Удельный нагрев	1590	--	J/kg/°C	
Теплопроводность	0.30	--	W/m/K	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	--	ohms	ASTM D257, IEC 60093
Сопротивление громкости				
--	1.0E+15	--	ohms-cm	ASTM D257
23°C	1.0E+15	--	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность	28	--	kV/mm	ASTM D149, IEC 60243-1

Comparative Tracking Index (3.00 mm)	600	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.750 mm)	НВ	--		UL 94
Индекс кислорода	23	--	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

