

Daelim Po1y® VL0001EN

Ethylene-based Plastomer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®VL0001EN is a vinyl plastic product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®VL0001EN application areas include movies, food contact applications and additives/masterbatches.

Features include:

Good sealing performance

processing aids

Antioxidants

Good toughness

Transparency

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Вспомогательные средства для обработки Устойчивость к окислению | | |
| Характеристики | Термоуплотнение при низкой температуре Устойчивость к окислению Хорошее уплотнение тепла Высокое разрешение Хорошая прочность | | |
| Используется | Пленка Пластиковая модификация | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD: Broken, 50 µm, blown film | 45.1 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Broken, 50 µm, blown film | 44.1 | MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD: Broken, 50 µm, blown film | 590 | % | ASTM D882 |
| TD: Broken, 50 µm, blown film | 640 | % | ASTM D882 |
| Ударное падение Dart (50 µm, Blown Film) | > 930 | g | ASTM D1709B |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Температура инициализации уплотнения ¹ (50 µm, Blown Film) | 92.0 | °C | Internal method |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 86.0 | °C | ASTM D1525 |
| Пиковая температура плавления | 95.0 | °C | ASTM D3418 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск (20°, 50.0 µm, Blown Film) | 112 | | ASTM D2457 |
| Haze (50.0 µm, Blown Film) | 3.0 | % | ASTM D1003 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура расплава | 150 - 190 | °C | |

NOTE

1. HGT, 2.8 kg, 0.5 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat