

LNP™ LUBRICOMP™ DFL36HL compound

Стекловолокно

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP DFL36HL is a compound based on Polycarbonate resin containing PTFE, Glass Fiber. Added features of this material include: Internally Lubricated.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound DFL-4036 LE

Product reorder name: DFL36HL

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно | | |
| Добавка | PTFE лубрикант | | |
| Характеристики | Смазка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.55 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения ¹ | 9580 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Break) | 114 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 2.7 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 8690 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 186 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 200 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (23°C) | 830 | J/m | ASTM D4812 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm) | 146 | °C | ASTM D648 |

NOTE

1. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

