

megol® DP2586 85

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

API SpA

Описание материалов:

megol®DP2586 85 is a styrene-ethylene-butene-styrene block copolymer (SEBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая мобильность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	6.50	MPa	ASTM D638
100% strain	4.00	MPa	ASTM D638
300% strain	5.50	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	33.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 72 hr	45	%	ASTM D395
70°C, 24 hr	58	%	ASTM D395
100°C, 24 hr	81	%	ASTM D395
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Ozone Resistance ² (40°C)	Excellent		
Weather Resistance	Excellent		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	75 - 80	°C	
Время сушки	1.5 - 2.0	hr	
Задняя температура	170 - 190	°C	
Средняя температура	180 - 200	°C	
Передняя температура	185 - 210	°C	
Температура сопла	190 - 220	°C	
Температура формы	35 - 65	°C	
NOTE			

-
- | | |
|----|------------------------------|
| 1. | With Notch |
| 2. | 72 hr, 200 ppcm, Tension=20% |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

