

Karina NATURAL PVC COMPOUND -E TR-700-25/ 1-C-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

COMBUSTIBLE RESISTANT PVC COMPOUND CLASS 70C.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.33 to 1.39	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-0.430 to 3.17		ME 12
Цвет b	6.42 to 10.0		ME 12
Color L	86.6 to 90.2		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	68 to 72		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 11.8	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 300	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 9.81	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 250	%	IEC 60811-1-2
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 26	%	NBR 6245
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

